



BOLETÍN TÉCNICO.

A- 4021 ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA AL 35%.

ESPECIFICACIONES:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| NO VOLATILES % EN PESO. | 35% +/- 1 |
| VISCOSIDAD GARDNER. | Z1- Z3. |
| ACIDEZ | 13 MAX. |
| COLOR GARDNER | 6 MAX. |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 0.904+/- 0.020. |
| SECAMIENTO. | 45' MN. LIBRE AL POLVO, |
| SOLVENTE ALIFATICO. | VARVOL. |
| VISCOSIDAD REDUCIDA | U - V |

CARACTERÍSTICAS:

Viscosidad alta aún por dilución, economía máxima en fondos económicos y pinturas que requieran bajos contenidos en resina, bajos sólidos ó alta concentración de volumen de pigmento.

Secamiento rápido, permitiendo la manipulación de los objetos después de poco tiempo de pintado. Dureza, adhesión, resistencia al agua y a la corrosión de la película curada.

APLICACIÓN:

Fondo económico de secamiento al aire para herrería, Oleos y esmaltes domésticos e industriales de secamiento al aire acelerados por calor, anticorrosivo domestico, etc.

ENVASES:

Tambores de 180 Kg.
Granel en cisternas

TIEMPO DE VIDA:

Doce meses bajo techo en sus tambores originales.