



BOLETÍN TÉCNICO.

A- 4030 ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA AL 55 %

ESPECIFICACIONES:

NO VOLATILES % EN PESO	55 +/- 1 %
VISCOSIDAD GARDNER	Z1- Z3
ACIDEZ	13 MAX.
COLOR GARDNER	6 MAX.
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.890 +/- 0.02
SECAMIENTO	LIBRE AL POLVO, 45 MIN.
SOLVENTE ALIFATICO	VAR SOL.
VISCOSIDAD REDUCIDA	Q - S

CARACTERÍSTICAS:

Producto mediana Viscosidad para formular pinturas de altos sólidos. Rápido secamiento, bajo color, resistencia al amarilleo, retención de brillo, dureza de la película curada, resistencia al agua e intemperie y buena compatibilidad con diferentes tipos de resina y Buen poder humectante

APLICACIONES:

Esmaltes domésticos de uso interior y exterior, esmaltes industriales horneables económicos, fondos domésticos, esmaltes para implementos agrícolas y maquinarias. Pinturas marinas y para mantenimiento industrial

ENVASES:

Tambores metálicos boca pequeña a 180 Kg.
Granel en cisternas

VIDA UTIL:

Doce meses bajo techo y en sus tambores originales.