



BOLETÍN TÉCNICO.

A- 4058 ALQUÍDICA CORTA DE SOYA 55%

ESPECIFICACIONES:

NO VOLATILES % EN PESO	55 +/- 2
VISCOSIDAD GARDNER,25°C	Z2- Z5
INDICE ACIDEZ	13 MAX.
COLOR GARDNER	07 MAX.
GRAVEDAD ESPECIFICA,25°C	0.996+/-0,020
SECAMIENTO	30 AL POLVO, 90 TACTO.

CARACTERÍSTICAS:

La A- 4058 se caracteriza por su amplio rango de compatibilidad con una gran variedad de resinas y por su buena solubilidad en solvente alifáticos.

Forma películas que exhiben superiores propiedades en comparación con otras resinas Alquídicas convencionales: buena dureza, brillo, claridad de color, resistencia al amarilleo, retención de brillo, mediana velocidad de secamiento al aire y rápido curado al horno.

APLICACIÓN:

Apropiada para la formulación de esmaltes horneables, que deben satisfacer mediana exigencias de dureza bajo estrictas condiciones de horneado a baja temperatura.

Sola o en combinación con resinas alquídicas medias en aceite y resinas maleicas constituye un vehículo de excelente velocidad de secamiento, dureza, retención de brillo y color en la formulación de esmaltes industriales para maquinarias.

ENVASES:

Tambores metálicos de 200 Kg. Neto.
A granel en tanques cisternas

VIDA ÚTIL:

Seis (6) meses, bajo las condiciones de conservación recomendadas.