



## **BOLETÍN TÉCNICO.**

### **A- 4020 ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA 40%.**

#### **ESPECIFICACIONES:**

NO VOLATILES % EN PESO.	40% +/- 2
VISCOSIDAD GARDNER.	Z3- Z5.
ACIDEZ	12 MAX.
COLOR GARDNER	6 MAX.
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.904+/- 0.020.
SECAMIENTO.	45' MN. LIBRE AL POLVO,
SOLVENTE ALIFATICO.	VAR SOL.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Viscosidad alta aún por dilución, economía máxima en fondos económicos y pinturas que requieran bajos contenidos en resina, bajos sólidos ó alta concentración de volumen de pigmento.

Secamiento rápido, permitiendo la manipulación de los objetos después de poco tiempo de pintado. Dureza, adhesión, resistencia al agua y a la corrosión de la película curada.

#### **ENVASES:**

Tambores metálicos boca pequeña a 180 Kg.  
Cisterna a granel.

#### **APLICACIÓN:**

Fondo económico de secamiento al aire para herrería, Oleos y esmaltes domésticos e industriales de secamiento al aire acelerados por calor, anticorrosivo domestico, etc.

#### **TIEMPO DE VIDA:**

Doce meses bajo techo y en sus tambores originales.