



BOLETÍN TÉCNICO.

A- 4050 ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA 50%

ESPECIFICACIONES:

NO VOLATILES % EN PESO	50 +/- 2 %
VISCOSIDAD GARDNER	Z6- Z7
ACIDEZ	12 MAX.
COLOR GARDNER	8 MAX.
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.890 +/- 0.02
SECAMIENTO	LIBRE AL POLVO, 45 MIN.
SOLVENTE ALIFATICO	VAR SOL.

CARACTERÍSTICAS:

Producto alta Viscosidad para menor costo, particularmente indicada para formular pinturas de bajos sólidos y/o alta viscosidad. Rápido secamiento, bajo color, resistencia al amarilleo, retención de brillo, dureza de la película curada, resistencia al agua e intemperie y buena compatibilidad con diferentes tipos de resina.

APLICACIONES:

Esmaltes domésticos de uso general, esmaltes industriales horneables económicos, fondos domésticos, esmaltes para implementos agrícolas y maquinarias.

ENVASES:

Tambores metálicos boca pequeña a 180 Kg.

VIDA UTIL:

Doce meses bajo techo y en sus tambores originales.